

DC ANTIGOTEEO ALTA TRANSPARENCIA

MAGNITUDES	VALOR	UNIDAD	NORMA
Espesor	150	galgas	ISO 4591
	37,5	micras	
Aspecto	Conforme		EN 13655

Propiedades Mecánicas

Esfuerzo de Tracción a la Rotura

MD	28 (>20)	MPa	EN ISO 527-3
TD	27 (>20)	MPa	EN ISO 527-3

Deformación en Tracción a la Rotura

MD	1	%	EN ISO 527-3
TD	620 (>300)	%	EN ISO 527-3

Esfuerzo en Tracción a la Fluencia

MD	11 (>9)	MPa	ASTM D638
TD	11 (>9)	MPa	ASTM D638

Ensayo de Caída de Dardo F 50

Cara	150 (>80)	cN	ISO 7765-1
Pliegue	150 (>80)	cN	ISO 7765-1

Propiedades Ópticas

Transmisión Total de Luz Visible	97	%	EN 2155-5
Difusión	7	%	EN 2155-9
Termicidad	-	%	EN 13655

Otras Propiedades

Propiedades Especiales

Claridad: >92%. Alto brillo y transparencia.
Efecto antigoteo